

TEHNISKO DATU LAPA



Seviški ātri sacietējošas putas ar ļoti augstu iznākumu

FOME FLEX ULTRA FAST 75 L PISTOL FOAM

Apraksts

Jaunās paaudzes FOME FLEX ULTRA FAST 75L ir poliuretāna montāžas putas ar īpaši augstu iznākumu un ātrāko sacietēšanas laiku tirgū. Iznākums ir 75-77 litri. Produkts ir izstrādāts ļoti ātrai logu un durvju uzstādīšanai, kā arī jebkuru konstrukcijas spraugu aizpildīšanai, nodrošinot augstu siltuma un skaņas izolāciju.

Putas polimerizējas ļoti ātri, tāpēc ir iespējams tās griezt jau pēc 10 minūtēm. Galīgais sacietēšanas ilgums ir 1,5 stundas. FOME FLEX ULTRA FAST 75L ir ļoti zema sekundārā izplešanās, tikai 30%, kas nodrošina konstrukciju stabilitāti. Produkts ir izturīgs pret pelējumu un sēnītēm, kā arī augstu un zemu temperatūru (no -60 °C līdz +100 °C). Materiālam ir blīva un cieta struktūra, kas nodrošina lieliskas siltuma un skaņas izolācijas īpašības. Siltumvadītspējas koeficients ir 0,036 W/(m*K) un skaņas slāpēšanas indekss - 63 dB.

Priekšrocības

- Iznākums 75-77 litri
- Var griezt jau pēc 10 minūtēm
- Galīgais sacietēšanas ilgums 1,5 stundas
- Ļoti zema sekundārā izplešanās, 30%
- Augsts skaņas slāpēšanas indekss - 63 dB
- Darba temperatūra -0 °C ... +35 °C pat tad, kad list vai snieg
- Plēvītes veidošanās pēc 6 min.
- Temperatūras noturība pēc sacietēšanas -60 °C ... +100 °C

Lieliska saķere ar šādiem materiāliem:

- Koksne
- Betons
- Visi metāli
- PVC
- Kieģeļi
- Ģipškartons
- EPS un XPS
- Flīzes

TEHNISKO DATU LAPA

Pielietojuma jomas

- Logu un durvju hermetizēšana
- Siltuma izolācija
- Akustiskā izolācija
- Plaisu, dobumu, spraugu aizpildīšana
- Cauruļvadu izolēšana
- Jumtu, sienu un grīdas šuvju blīvēšana

Tehniskās specifikācijas

Indikators	Mērvienība	Sertifikācija	Vērtība
Krāsa			Dzeltena
Blīvums	kg/m ³		17 ±15%
Iznākums	litri	RB024	75-77
Var griezt pēc	min.	TM 1005-2013	<20
Sekundārā izplešanās	%	TM 1010-2012	40
Pilnīgas sacietēšanas ilgums	h	RB024	<1,5
Siltumvadītspēja	W/(m*K)	RB024	0,041
Plēvītes veidošanās pēc	min.	TM 1014-2013	<3
Šuves skaņas slāpēšana	dB	ISO 10534, DIN 12354-3	63
Izplešanās ilgums	min.	RB024	6
Dimensiju stabilitāte	%	TM 1004-2013	<2
Temperatūras noturība pēc sacietēšanas	°C		-40 °C ... +90 °C
Lietošanas temperatūra	°C		+5 °C ... +30 °C
Uguns noturība		DIN 4102	B3
Saturs	ml		870

Sertifikācija



- FOME FLEX ULTRA FAST 75L PISTOL putas uzklāšanas laikā neizdala kaitīgus MDI tvaikus (apstiprina SP Provning Forskning Zviedrijas institūts).



- Produkti, kurus The Building Information Foundation RTS of Finland klasificē kā M1 klases celtniecības materiālus - pēc sacietēšanas tie ir bez smaržas un neizdala TVOC, formaldehīdu, amonjaku un MDI.

Norādījumi lietošanai

Flakonu enerģiski sakratīt un pieskrūvēt pistoli. Rūpīgi notīrīt un samitrināt darba virsmu. Apgriezt flakonu otrādi. Lai regulētu putu plūsmu, atslābināt vārstu pistoles roktura aizmugurē. Aizpildīt tukšumu ar putām. Darba temperatūra no 0 °C līdz +35 °C. Ja putas tiek izmantotas zemās temperatūrās, flakonu nepieciešams uzsildīt līdz +18 °C, ievietojot to siltā ūdenī vai siltā telpā. Nesacietējušu putu tīrīšanai vislabāk piemērots putu tīrīšanas līdzeklis Fome Flex Foam Cleaner. Sacietējušas putas atdalīt mehāniski.

TEHNISKO DATU LAPA

Uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt vertikālā stāvoklī sausā vietā no +5 °C līdz +25 °C. Derīguma termiņš - 18 mēneši no izgatavošanas datuma, ievērojot glabāšanas noteikumus. Sargāt flakonus no tiešas saules gaismas un nesakarsēt augstāk par +50 °C.

Pārvadāšanas nosacījumi

Pārvadāšanas temperatūra	Pārvadāšanas periods (dienas)
< -20 °C	4
-19 °C ÷ -10 °C	7
-9 °C ÷ 0 °C	10

Iepakojums

1000 ml aerosola flakoni, tilpums 850 ml, 12 gab. iepakojumā.

Veselība & drošība

Pirms lietošanas iepazīties ar produkta drošības datu lapu un to saprast. Tā ir pieejama pēc pieprasījuma.

Atkritumu apsaimniekošana

Iepakojumu pilnībā iztukšot un atbilstoši utilizēt.