

TEHNISKO DATU LAPA



Karstumnoturīgs silikona hermētiķis **FOME FLEX KAMIN 1500 °C**

Apraksts

Silikātu bāzes hermētiķis lietošanai augstās temperatūrās. Izmantojams plaisu izolācijai un aizpildīšanai. Uzklājams ērti un vienmērīgi. Pēc sakarsēšanas masa kļūst tumši pelēka, ārkārtīgi cieta un iztur ekstremālas temperatūras (īslaicīgi līdz +1500 °C). Piemērots darbam ar dabīgajiem akmeņiem.

Priekšrocības

- Temperatūras noturība līdz +1500 °C.
- Izturīga šuve, cietība 90 saskaņā ar Shore A.
- Plēvītes veidošanās pēc 3-4 minūtēm.

Lietojuma nozares

- Siltumizolācijas un blīvēšanas darbi, kur nepieciešama karstumizturība.
- Dūmvadu, krāšņu, kamīnu un krāšņu izolācija un plaisu blīvēšana, piemērots kvēpu durvju blīvēšanai.
- Pielīp pie metāla, akmens, ķieģeļu un betona pamatnēm.

Lietošanas norādījumi

Virsmām jābūt tīrām un attaukotām. Neporainas virsmas jānotīra ar šķīdinātāju un tīru kokvilnas salveti. Ļoti porainas virsmas viegli jāsamitrina. Pēc uzklāšanas virsmu nolīdzināt ar gumijas vai silikona špaktelīlāpstiņu un notīrīt materiāla atlikumus. Dažos gadījumos ērtāk ir izmantot ģipša špaktelīlāpstiņu. Pēc galīgās sacietēšanas hermētiķi lēnām uzsildīt līdz +250 °C. Uzsildot masa kļūs tumši pelēka un kļūs ārkārtīgi cieta. Darba temperatūra no +5 °C līdz +40 °C. Necietējuša hermētiķa tīrīšanai izmantot ūdeni samitrinātu salveti. Sacietējušu hermētiķi var attīrīt tikai mehāniski.

Ierobežojumi

Ievērot piesardzību kontaktos ar metālu, jo metālam piemīt kustība temperatūras ietekmē, bet hermētiķis nekustas. Nav piemērots kustīgām šuvēm un saskarei ar materiāliem, kas temperatūras ietekmē izplešas vai saraujas. Nesakarsēts produkts nav ūdensizturīgs un izplūdis šuves vietā.

TEHNISKO DATU LAPA

Tehniskie dati

Rādītājs	Mērvienība	Vērtība
Krāsa		Melns
Plēvītes veidošanās	Min.	5-20
Sacietēšanas ātrums	mm/24 h	2-3
Blīvums (DIN 53 479-B)	g/cm ³	1.94
Cietība (Shore A) (ISO 868)		90
Šuves kustīgums (ISO 11 600)	%	+/-0
Temperatūras noturība pēc sacietēšanas	°C	Īslaicīgi līdz +1500

Norādītie parametri tika mērīti pie +23 °C temperatūras un 50% relatīvā mitruma.

Uzglabāšanas nosacījumi

Garantētais glabāšanas laiks - 18 mēneši no izgatavošanas datuma, uzglabājot noslēgtā oriģinālajā iepakojumā sausā un vēsā vietā no +5 °C līdz +25 °C. Transportēšanas laikā īslaicīgi līdz -5 °C.

Iepakojums

300 ml plastmasas kārtidži, kastē 12 kārtidži.

Drošības norādījumi

Pirms lietošanas ir nepieciešams iepazīties ar produkta drošības datu lapu. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma pie oficiālajiem izplatītājiem.

Atkritumu apsaimniekošana

Pilnībā iztukšot iepakojumu un atbrīvoties no tā atbilstoši prasībām.