



Līme naglu aizstāšanai POINT 100

Sevišķi caurspīdīga, savieno visu

Līme-hermētiķis POINT 100 ir piemērota visiem celtniecības, remonta un sadzīves darbiem. Kristāldzidrā, vienkomponeņa produkta sastāvs ir izveidots, izmantojot jaunu tehnoloģiju, kuras pamatā ir silanizēts poliesters (MS Polymer). Līme ir elastīga, lieliski pielīp jebkurai virsmai, pat mitrai. Ir iespējams ne tikai līmēt, bet arī hermetizēt. Piemīt lieliska sākotnējā saķere. Neveido koroziju, nesatur šķīdinātājus, bez smaržas, ūdensizturīga un krāsojama.

Priekšrocības

- Kristāldzidrā
- Elastīga. Šuves kustīgums: 25%
- Salīmē jebkuru virsmu, pat mitru
- Var gan līmēt, gan arī hermetizēt
- Neveido koroziju
- Bez smaržas, nesatur šķīdinātājus
- Krāsojama
- Ūdensizturīga
- Augsta pelējuma izturības klase: S1

Lieliska saķere ar:

 Betonu	 Koksni	 Ķieģeļiem	 Jebkura veida metāliem	 Stiklu
 Keramiku	 Keramikas flīzēm	 PVC	 Ģipškartonu	 Dabīgo akmeni

Lietojuma nozares

- Grīdlīstu, plātņu, flīžu, koka, metāla un metāla loksņu līmēšanai un blīvēšanai pie noteikta veida ēku virsmām, piemēram, stikla, dabīgā akmens, marmora, granīta
- Plaisu, šuvju, spraugu aizpildīšanai akmeņos, koksnē un citos būvmateriālos

Nav piemērota lietošanai

- Uz PE, PP, PVC, bitumena, daļēji vulkanizētas gumija, hloroprēna vai citiem materiāliem, kas var izdalīt eļļas, plastifikatorus vai šķīdinātājus
- Nekrāsot ar krāsām uz alkīdsveķu bāzes
- Nav piemērota pastāvīgai ūdens iedarbībai
- Nav piemērota akvāriju un terāriju līmēšanai un blīvēšanai
- Nav piemērota strukturālajai iestiklošanai

Tehniskie dati

Rādītājs	Vērtība
Krāsa	Kristāldzidra
Šuves kustīgums ISO 9047	12.5%
Elastības atjaunošanās ISO 7389	40%
Cietība pēc Šora A ISO 868	40
Pagarinājums līdz pārtrūkšanai ISO 37	300%
Blīvums pēc ISO 2811-1	1,08 g/ml
Rukums	1%
Plēvītes veidošanās	5-15 min.
Korekcijas laiks	10 min.
Vertikālais notecējums ISO 7390 [+50 °C]	0-3 mm
Sacietēšanas ātrums	3,5 - 4,5 mm/24 h
Stiepes izturība (saķeres spēks) (DIN 53504 S2)	20 kg/cm ²
Tilpums	290 ml

Lietošanas norādījumi

Visām virsmām jābūt bez putekļiem, tīrām, attaukotām un bez eļļas. Uzklāt līmi līnijām vai punktveidā uz jebkuras līmējamās virsmas. Savienot kopā līmējamās virsmas un stingri saspiest. Korekcijas laiks pēc līmēšanas ir 5-15 minūtes. Darba temperatūra +5 °C ... +40 °C. Temperatūras izturība pēc sacietēšanas -40 °C ... +100 °C

Sertifikāti

CE
EN 15651-1:2012 Type F-EXT-INT Class 12,5P
EN 15651-3:2012 Type S Class S 1

Iepakojums

290 ml plastmasas kārtridžs, 12 kārtridži iepakojumā

Uzglabāšanas apstākļi

Garantētais uzglabāšanas laiks - 18 mēneši no izgatavošanas datuma, uzglabājot noslēgtā oriģinālajā iepakojumā sausā un vēsā vietā no +5 °C līdz +25 °C. Produkts jāuzglabā saskaņā ar prasībām par uzliesmojošu materiālu glabāšanu.

Drošības norādījumi

Pirms lietošanas ir nepieciešams iepazīties ar šī produkta drošības datu lapu. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma pie oficiālajiem izplatītājiem

Atkritumu apsaimniekošana

Pilnībā iztukšot iepakojumu un atbrīvoties no tā atbilstoši noteikumiem.