

TEHNISKO DATU LAPA

Apdares līme

GUDFOR 911

Grīdlīstu un apmaļu piestiprināšanai



Apdares līme GUDFOR grīdlīstu un apmaļu piestiprināšanai ir progresīvas tehnoloģijas hibrīdlīme, kas optimāli pielāgota grīdlīstēm un durvju apmalēm no koka, MPP, MDP, OSB vai plastmasas. Ar GUDFOR līmi var pielīmēt grīdlīstes un apmales pie gandrīz visām celtniecībā sastopamajām virsmām. Tā nerūk cietējot, neizdala tvaikus un līmētās virsmas no tās neuzbriest. Turklāt šī līme nav agresīva, nesatur šķīdinātājus, izocianātus un ir bez smaržas. Neizraisa metāla koroziju, nemaina akmens, ķieģeļu, betona, marmora krāsu. Tā ir izturīga pret UV starojumu un laika apstākļiem, un to var krāsot.

Lietošanas nosacījumi

Visām virsmām jābūt bez putekļiem, tīrām, attaukotām un bez eļļas. Darba temperatūra no +5 °C līdz +40 °C. Var līmēt arī uz slapjas virsmas, bet to nevar lietot zemūdens šuvju līmēšanai vai blīvēšanai.

Lietošanas norādījumi

Nogriezt kārtidža vītņoto galu un uzskrūvēt uz tā līmes virzošo uzgali. Nogriezt uzgali aptuveni 45° leņķī, lai izveidotu piemērotu dozēšanas atveri. Ievietot kārtidžu kopā ar aplikatoru hermētiku ieklāšanas pistolē un piepildīt uzgali ar līmi, vairākas reizes nospiežot pistoles mēlīti. Uzklāt līmi uz virsmas un piespiest. Uzklāt gareniski plānā sloksnē. Ja grīdlīste vai apmale ir plata, uzklāt divas sloksnes - augšējā un apakšējā daļā. Līmes sacietēšanas laikā spēcīgās sākotnējās fiksācijas dēļ līmējamo detaļu piespiešanab nav nepieciešama. Žūšanas ātrums ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras un mitruma. Pirms galīgās sacietēšanas izvairīties no termiskās, mehāniskās un ķīmiskās slodzes. Izveidotā šuve ir īpaši elastīga un izturīga, noturīga pret grīdas vai sienas vibrācijām, vides un atmosfēras ietekmi.

Tīrīšana

Lai notīrītu nesacietējušu līmi, izmantot organiskos šķīdinātājus, piemēram, acetonu vai vaitspirtu. Sacietējušu līmi var notīrīt mehāniski.

Tehniskie dati

Īpašības	Mērvienība	Vērtība
Plēvītes veidošanās (+23 °C/23% relat. mitrums)	minūtes	10
Galīgā sacietēšana	mm/24 h	3
Blīvums (DIN 53479)	g/cm ³	1,55±0,05
Sacietējušas līmes īpašības		
Cietība (pēc Šora)		60±5
Stiepes izturība (ISO 37)	N/mm ²	3,2
Elastības modulis pie 100% pagarinājuma	N/mm ²	2,8
Pagarinājums līdz pārtrūkšanai(ISO 37))	%	150±10
Temperatūras izturība pēc sacietēšanas	°C	no -40 līdz +80

Norādītie parametri tika noteikti pie +23 °C temperatūras un 50% relatīvā mitruma.

Krāsa

Balta

Iepakojums

290 ml plastmasas kārtridži, 12 kārtridži iepakojumā.

Uzglabāšanas nosacījumi

Garantētais uzglabāšanas laiks - 18 mēneši no izgatavošanas datuma, uzglabājot noslēgtā oriģinālajā iepakojumā sausā un vēsā vietā no +5 °C līdz +30 °C.

Drošības norādījumi

Izmantojot līmi, nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Izvairīties no saskares ar ādu un acīm. Iekļūstot acīs, nekavējoties tās izskalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību. Viegli uzliesmojošs, sargāt no aizdegšanās avotiem, atklātas uguns un nesmēķēt izstrādājuma tuvumā. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Papildinformācija norādīta produkta drošības datu lapā (DDL).

Atkritumu apsaimniekošana

Pilnībā iztukšot iepakojumu un atbrīvoties no tā atbilstoši prasībām.