



GUDFOR A++ izsmidzināma siltumizolācija

GUDFOR A++ inovatīvas tehnoloģijas izsmidzināma vienkomponta poliuretāna siltumizolācija, kas izstrādāta sadarbībā ar ēku apdares un siltināšanas meistariem, lai atvieglotu viņu darbu grūti sasniedzamu, sarežģītas formas, nelīdzenu, cilindrisku, izliektu vai daudzstūrīgu virsmu siltināšanā. Spēcīga saķere ar lielāko daļu būvmateriālu, tostarp koksnī, mūrējumu, metālu, stiklu un daudzām plastmasām, izņemot teflonu, polietilēnu. GUDFOR A++ ātri cietējošais materiāls izveido slāni, kas pasargā no gaisa un mitruma iekļūšanas un siltuma zudumiem. Pēc pilnīgas sacietēšanas to var griezt, slīpēt, špaktelēt, apmest un krāsot. GUDFOR A++ ir viens no efektīvākajiem un ātrākajiem uz vienkomponta poliuretāna bāzes izstrādātajiem risinājumiem aukstuma tiltu, mitruma un vēja izolācijai, un tā izmantošana ēku siltināšanai strauji gūst popularitāti un pieaug visā pasaulē.

Priekšrocības

- Iznākums 2,5 m².
- Siltumvadītspējas koeficients 0,033 W/mK.
- Otro kārtu var uzklāt pēc 20 min.
- Skaņas slāpēšana 60 dB.
- Piemērota lietošanai iekšdarbiem un ārdarbiem.
- 80% noslēgtas poras un 20% atvērtas poras.

Lieliska saķere ar:

- koksne
- betons
- jebkura veida metāls
- PVC
- ķieģeļi
- ģipškartona plātnes
- EPS un XPS
- flīzes

TEHNISKO DATU LAPA

Lietojuma nozares:

- Dzīvojamo un komerciālo ēku sienu, jumtu, bēniņu, fasāžu, pamatu, balkonu siltināšanai.
- Mikroautobusu, slēgto piekabju, kravas refrižeratoru siltumizolācijai.
- Apkures cauruļvadiem..
- Sakaru sistēmu pievadu blīvēšanai un izolēšanai.
- Tvertņu un aku siltināšanai.
- Vannu siltināšanai.



Tehniskās specifikācijas

Rādītājs	Mērvienība	Vērtība
Krāsa		Gaiši zaļa
Iznākums(2,5 cm biezums)	m ²	2,5
Derīgums	mēneši	18
Lipīguma ilgums	min.	4
Polimerizācijas ilgums	min.	45
Pilna sacietēšana (+20 °C)	h	maks. 24
Blīvums	kg/m ³	17-28
Uzliesmošanas klase		klase B3
Rukums	%	nav
Izplešanās	%	30
Temperatūras izturība pēc sacietēšanas	°C	-80 ... +120
Skaņas slāpēšanas indekss	-	60 dB
Izturība pret saspiešanu	MPa	0,03
Siltumvadītspējas koeficients	W/mK	0,033
Tilpums	ml	850

* Šīs vērtības tika noteiktas pie +22 °C temperatūras un 50% relatīvā mitruma

TEHNISKO DATU LAPA

Lietošanas norādījumi

Virsmām jābūt sausām, tīrām un attaukotām, izsmidzinot samitrinātām. Sakratīt flakonu, pieskrūvēt pistoli, tā augšpusē uzlikt speciālo uzgali (komplektā). Uzgali A paredzēta vertikālām virsmām un uzgali B griestiem. Maksimāli atvērt pistoles vārstu. Izsmidzināt uz virsmas no 30-45 cm attāluma, līdz galam nospiežot pistoles mēlīti. Izsmidzināmais slānis nedrīkst būt biezāks par 3-5 cm (papildslāni var uzklāt pēc 20 minūtēm). Darba laikā flakonu ar pistoli periodiski sakratīt. Pēc virsmas pārklāšanas samitrināt uzklāto izolācijas materiālu, izsmidzinot ūdeni. Darba vides temperatūra: no +5 °C līdz +35 °C. Ieteicamā flakona darba temperatūra: +18 °C ... +25 °C. Pilnībā sacietē 24 stundu laikā.

Uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt vertikālā stāvoklī, sausā vietā no +5°C līdz +30°C. Derīguma termiņš - 18 mēneši no ražošanas datuma, ievērojot uzglabāšanas noteikumus. Sargāt flakonus no tiešas saules gaismas un karstuma virs 50°C.

Veselība un drošība

Pirms lietošanas jāizlasa un jāsaprot produkta drošības datu lapa. Tā ir pieejama pēc pieprasījuma.

Drošības pasākumi

Satur 4,4'-metilēndifenildiizocianātu. Kairina gļotādas, augšējos elpošanas ceļus un ādu. Iekļūšana acīs var izraisīt alerģiju. Iekļūstot acīs, rūpīgi izskalot ar ūdeni un vērsties pēc medicīniskās palīdzības. Darba laikā nesmēķēt! Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Neuzglabāt flakonus temperatūrā, kas augstāka par +50 °C, un tiešā saules gaismā.

Atkritumu apsaimniekošana

Pilnībā iztukšot iepakojumu un pareizi no tā atbrīvoties.