

TEHNISKO DATU LAPA



Caurspīdīgs hermētiķis

FOME FLEX KAUCHUK ALL SEASON

Apraksts

CAURSPĪDĪGS HERMĒTIĶIS FOME FLEX KAUCHUK ALL SEASON – elastīgs hermētiķis uz vinila polimēru bāzes, izmantojams jumtu un fasāžu blīvēšanai. Darbus var veikt jebkurā gadalaikā, jo hermētiķa ieklāšanas temperatūra ir no -10 °C līdz +30 °C. Izmantojams mansardu logu atloku, skursteņu, jumtu blīvēšanai un remontam, jumtu plēvju un membrānu pielīmēšanai, kā arī ātrai jumtu un notekcauruļu tecēšanas likvidēšanai pat lietus laikā. Hermetizē pat ūdeni iegremdētas virsmas. Izturīgs pret UV stariem un pelējumu. Tam ir lieliska saķere ar daudziem būvmateriāliem. Saderīgs ar bitumenu un jumta plēvē.

Priekšrocības:

- Ieklāšanas temperatūra no -10 °C līdz +30 °C.
- Hermetizē pat zem ūdens.
- Lieliska noturība pret UV stariem un pelējumu.
- Var krāsot.
- Lieliska saķere ar daudziem būvmateriāliem.
- Saderīgs ar jumtu plēvē un bitumenu.
- Ķīmiski izturīgs pret sālsūdeni un baseinu ūdeni.
- Var pielīmēt jumtu plēves un membrānas.

Lieliska pielipšana pie:

- Krāsota skārda
- Cinkota metāla plāksnēm
- EPDM membrānām
- PVC
- Betona
- Apmetuma
- Keramikas
- Mūrējuma
- Koksnes

Lietojuma nozares

Jumtu un fasāžu blīvēšanas un remonta darbi. Jumta logu atloku, skursteņu, jumtu blīvēšana un remonts. Jumta plēvju un membrānu blīvēšana un līmēšana. Ātrs jumtu un notekcauruļu remonts pat lietus laikā. Laivu blīvēšana un remonts.

TEHNISKO DATU LAPA

Tehniskās specifikācijas

Rādītājs	Mērvienība	Sertifikācija	Vērtība
Krāsa			Caurspīdīga
Bāze			Vinila polimērs
Blīvums	g/cm ³	ISO 2811-1	1,14
Plēvītes veidošanās laiks	min.	ASTM D 1640	10-20
Sacietēšanas laiks	mm/24 h	ASTM D 1640	0,5-1
Vertikālā notece	mm		3
Cietība pēc Šora A		EN ISO 868	25
Pagarinājums līdz pārrāvumam	%	ISO 8339	300
Stiepes izturība	N/mm ²	ASTM D903	0,8
Elastības modulis 100%, pie 23°C	MPa	ISO 37	0,8-1,2
Karstumnoturība pēc sacietēšanas	°C		-20 °C ... +90 °C
Apkārtējās vides temperatūra ieklāšanai	°C		-10 °C ... +30 °C
Tilpums	ml		300

Norādījumi lietošanai

Virsmām jābūt tīrām un attaukotām. Nogriezt kārtidža galu un pieskrūvēt komplektā esošo uzgali. Ievietot kārtidžu ieklāšanas pistolē un piepildīt uzgali ar hermētiku, vairākas reizes piespiežot pistoles sprūdu. Plēvīte veidojas 10 - 20 minūšu laikā. 0,5–1 mm bieža šuve sacietē 24 stundu laikā. Darba temperatūra no –10 °C līdz +30 °C. Savienojuma karstumnoturība pēc sacietēšanas no –20 °C līdz +90 °C.

Uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt vertikālā stāvoklī sausā vietā temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C. Derīguma termiņš: 24 mēneši no izgatavošanas datuma saskaņā ar uzglabāšanas noteikumiem. Sargāt kārtidžus no tiešas saules gaismas. Produktu var transportēt zemā temperatūrā līdz –30 °C līdz 4 nedēļām un pirms lietošanas 24 stundas jāatkausē +23 °C temperatūrā. Iespējami 5 sasalšanas un atkausēšanas cikli.

Iepakojums

300 ml plastmasas kārtidžs, kastē 12 kārtidži.

Drošības pasākumi

Pirms lietošanas ir jāiepazīstas ar šī produkta drošības datu lapu. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma pie oficiālajiem izplatītājiem.

Atkritumu apsaimniekošana

Pilnībā iztukšot iepakojumu un atbrīvoties no tā atbilstošā veidā.