

TEHNISKO DATU LAPA

FOME FLEX HYDROPROTECT TAPE

Fome Flex Hydroprotect lenta

Apraksts

Šuvju armēšanas lenta paredzēta papildu nostiprināšanai vietās, kur iespējama deformācijas plaisāšana, kā arī grīdu, sienu un griestu savienojumos, iekšējos un ārējos stūros un cauruļu pārejās. To lieto kopā ar hidroizolācijas membrānu FOME FLEX HYDROPROTECT. Hidroizolācijas lentu iegremdē pirmajā hidroizolācijas membrānas slānī un pārklāj ar otru slāni.

Priekšrocības

- Iekšdarbiem un ārdarbiem

Izmantošana

- Paredzēta papildu nostiprināšanai vietās, kur iespējama deformācijas plaisāšana.
- Izmantošanai grīdu, sienu un griestu savienojumos, iekšējos un ārējos stūros un cauruļu pārejās.
- Paredzēta lietošanai kopā ar hidroizolācijas membrānu FOME FLEX HYDROPROTECT.

Tehniskie dati

Krāsa	Neitrāli balta
Blīvēšanas joslas platums	100 mm
Kopējais biezums	300 μm
Svars	50 g/m ²
Maks. gareniskais stiepes spēks	115 N
Maks. šķērsvirziena stiepes spēks	90 N

Lietošanas metode

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt tīrai, gludai, sausai, attaukotai, bez mehāniskiem bojājumiem un citām daļiņām, kas samazina saķeri.

LIETOŠANA

Produkts ir gatavs lietošanai. Virsmu nogruntēt. Pagaidīt, līdz tā nožūst. Pēc tam uz virsmas uzklāt pirmo FOME FLEX HYDROPROTECT hidroizolācijas

TEHNISKO DATU LAPA

membrānas kārtu. Nogrieziet atbilstoša garuma FOME FLEX HYDROPROTECT TAPE un iemērk to pirmajā uzklātās membrānas slānī. Stingri piespiest virsmu, lai neveidotos krokas un membrāna pilnībā iesūktos lentā. Uzklāt otru membrānas slāni uz iegremdētās lentas, lai to pilnībā pārklātu. Uzklāt membrānu uz lentas ar rullīti, otu vai špaktelļāpstiņu.

Piezīmes / Ierobežojumi

Aizsargāt lentu no mehāniskajiem bojājumiem.

Transports / Uzglabāšana

Produkts ir iepakots 25 m garos ruļļos. Uzglabāt sausā, vēsā un noslēgtā vietā.

Drošības un veselības norādījumi

Visa rakstiskā vai mutiskā informācija, ieteikumi un instrukcijas sniegtas atbilstoši mūsu labākajām zināšanām, testiem un pieredzi, godprātīgi un saskaņā ar ražotāja principiem. Katram šī materiāla lietotājam visos iespējamajos veidos, ieskaitot galaprodukta pārbaudi atbilstošos apstākļos, jāpārlicinās par piegādāto materiālu piemērotību paredzētajam mērķim. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies ražotāja materiālu neprecīzas vai kļūdainas lietošanas dēļ.