



POINT 303 PUR D4 CONSTRUCTION WOOD ADHESIVE

Celtniecības poliuretāna līme kokam

POINT 303 D4 CONSTRUCTION ADHESIVE vienkomponta celtniecības līme uz poliuretāna bāzes ar augstāko mitrumizturības klasi D4 pēc DIN EN204 un pastiprinātu adhēzijas spēku. Viegli uzklājama, zema viskozitāte. Var izmantot uz viegli mitrām virsmām. Izturīga pret ekstremālām temperatūrām. Izmanto iekšdarbiem un ārdarbiem, kur savienotās virsmas bieži vai ilgstoši ir pakļautas ūdens vai kondensāta iedarbībai.

Priekšrocības

- Augstākā ūdensizturības klase D4-DIN EN204.
- Ērta uzklāšana, zema viskozitāte.
- Viegli slīpējams.
- Plašs temperatūras diapazons -30 °C ... +100 °C.
- Lietošanas temperatūra no +5 °C.
- Laba saķere ar porainām un neporainām virsmām.

Labā adhēzija (saķere)

- Visi koksnes veidi.
- Cietkoksne.
- Tropu koksne.
- Finieris.
- OSB.
- Visu veidu skaidu plātnes.
- Citi koka izstrādājumi.
- Metāls.
- Betons.
- Polistirols.

Lietojuma nozares

Koka elementu stiprināšana un līmēšana pie citiem dažādiem porainiem un neporainiem elementiem kā koks, metāls, betons, polistirols u.c. Mēbeļu un laivu ražošana. Paaugstinātās grīdas nostiprināšana, izmantojot mehāniskos stiprinājumus. Visiem līmēšanas darbiem, kam nepieciešama augsta ūdensizturība.

Tehniskās specifikācijas

Rādītājs	Mērvienība	Sertifikācija	Vērtība
Krāsa			Caurspīdīgs medus
Bāze			Poliuretāna prepolimērs
Konsistence			Šķidra pasta
Ūdensizturības klase		DIN EN204	D4
Blīvums	g/ml	ASTM D1875	1,1
Piespiešanas laiks	h		2
Korekcijas laiks	min.		15
Nelīp pēc	min.	ASTM C679	25-50
Viskozitāte	mPas		5000-15000
Patēriņš	g/m ²		150
Lietošanas temperatūra	°C		+5 ... +35
Temperatūras noturība pēc sacietēšanas	°C		-30 ... +100
Salizturība transportēšanas laikā	°C		-10 (Saīsina derīguma termiņu)
Svars	g		750

Sertifikācija

D4-DIN EN204

Lietošanas norādījumi

Virsmām jābūt tīrām, attaukotām un sausām. Vienai vai abām virsmām jābūt porainām, lai nodrošinātu labāku saķeri. Neliela virsmas mitrināšana pastiprinās adhēziju. Uzklāt līmi plānā kārtā ar otu uz vienas vai abām līmējamām virsmām un savienojiet detaļas 15 min. laikā (ne mazāk kā 2 minūtes). Presēšanas laiks 2 stundas. Nesacietējošo līmi var notīrīt ar acetonu. Darba vides temperatūra no +5 °C līdz +35 °C.

Uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt vertikāli sausā vietā temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C. Derīguma termiņš - 15 mēneši no izgatavošanas datuma, ievērojot uzglabāšanas noteikumus.

Iepakojums

750 g plastmasas pudele, kastē 12 gab. Paletē 840 gab.

Drošības norādījumi

Pirms lietošanas ir nepieciešams iepazīties ar produkta drošības datu lapu. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma pie oficiālajiem izplatītājiem.

Atkritumu apsaimniekošana

Pilnībā iztukšot iepakojumu un atbrīvoties no tā atbilstoši noteikumiem.