TEHNISKO DATU LAPA

INRAL

**Bāze:**
Nitro-sintētisks

**Iepakojums:**
400 ml

# INRAL NITRO PRIMER

Aizsargājošs ātri žūstošs izsmidzināms gruntējums un špaktele metālam, plastmasai, kokam, stiklam, akmenim, cementam un apmetumam. Tas ir viegli uzklājams, tam ir lieliska saķere ar pamatni, ļauj izlīdzināt virsmas, novērst skrāpējumus un nepilnības pirms krāsošanas. Ieteicams kā gruntskrāsa INRAL ACRYLIC UNIVERSAL un citām izsmidzināmām krāsām. Vislabāk izsmidzināt pie +20 °C, pie temperatūras zem +18 °C žūšanas laiks ir ilgāks. Nesatur svina vai hromātu savienojumus, nesatur ozona slāni noārdošas vielas.

## Lietošana

Iekšdarbiem un ārdarbiem. Metāliem (dzelzs, misiņš, tērauds), ABS plastmasām (ne uz PP vai līdzīgām), kokam, kartonam, ģipsim, apmetumam, stiklam, akmenim, cementam. Neuzklāt uz virsmām, kurās ir silikonu saturošu produktu atlikumi. Neuzklāt uz polistirola. Uzklāšana uz sintētiskajām krāsām nav ieteicama.

## Priekšrocības

- Ātri nožūst
- Laba saķere ar pamatni
- Ļoti elastīgs
- Izturība pret augstu temperatūru - 80-100 °C
- Skrāpējumu aizpildītājs
- Nesatur svina vai hromātu savienojumus
- Nesatur ozona slāni noārdošas vielas

## Izsmidzināšana notiek

1-2 krusteniski slāņi, izsmidzināšanas attālums: 20 cm

## Žūšanas ilgums (pie +20C⁰)

- Nelīp putekļi: apmēram pēc 5-8 min.
- Sauss pieskaroties: apmēram pēc 15-20 min.
- Pilnībā nožūst: apmēram pēc 10-15 h.

## Patēriņš

Līdz 2 m2 (no viena 400 ml flakona, vienā slānī).

## Lietošana

Darbi jāveic apkārtējās vides temperatūrā un virsmas temperatūrā no 10 °C līdz 25 °C, labi vēdināmā telpā. Virsmai jābūt tīrai un attaukotai. Enerģiski sakratīt flakonu 2 minūtes. Pārklāt virsmu ar krāsu krusteniski no 20 cm attāluma. Rezultāti ir labāki, ja krāsu ja uzklāj plānās kārtiņās ar pārtraukumiem, vairākas reizes. Pēc lietošanas apvērst flakonu otrādi un izpūst smidzinātāja uzgali, dažas sekundes turot to nospiestu. Pēc pilnīgas sacietēšanas var slīpēt ar smalko smilšpapīru.

## Drošības datu lapa

Iesniegta atsevišķi. Pirms lietošanas lūdzam rūpīgi izlasīt MDDL.

## Aizsardzības pasākumi

Lietot individuālās aizsardzības līdzekļus: cimdus, aizsargbrilles, respiratoru, atbilstošu apģērbu.

## Uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt vertikāli temperatūrā +10 °C...+25 °C un pie relatīvā gaisa mitruma maks. 60%.

## Glabāšanas ilgums

10 gadi, ja tiek nodrošināta atbilstoša uzglabāšana.