

TEHNISKO DATU LAPA**FOME FLEX AKRILA HERMĒTIĀS**
WALL ACRYL ELASTIC SEAL**Apraksts**

FOME FLEX Wall Acryl Elastic Seal – ir viegli krāsojams, ļoti elastīgs, uz akrila ūdens dispersijas bāzes veidots hermētiķis, kas piemērots visu veidu krāsām. Sienas akrila šuvju hermētiķis ir ļoti elastīgs un tam ir lieliska saķere ar daudziem būvmateriāliem. Tas satur inovatīvu akrila ūdens dispersiju, kas rada ilgtspējīgas ķīmiskas saites ar daudziem būvmateriāliem, piemēram, stiklu, alumīniju vai keramiku. Hermētiķis ir lieliski piemērots kustīgu šuvju blīvēšanai pirms apdares darbiem un krāsošanas. Šuves kustīgums līdz 12,5% nodrošina, ka hermētiķa šuve būs bez plaisām. Šuvi var krāsot pēc 60 minūtēm, kas ļaus darbu veikt daudz ātrāk un ērtāk. Saraušanās ir tikai 15%. Piemērots lietošanai iekšējās un ārē.

Priekšrocības

- Viegli pārkrāsojams ar visa veida krāsām pēc 60 min.
- Ļoti elastīgs un izturīgs savienojums
- Piemērots lietošanai iekšdarbos un ārdarbos
- Izcila saķere ar daudziem celtniecības materiāliem
- Izturība pret stiepi 0.6 N/mm²
- Uzklāšanas temperatūra + 5 °C ... + 50 °C
- Temperatūras noturība pēc sacietēšanas -30 °C ... + 80 °C

Lieliska saķere ar šādiem materiāliem:

- Ģipškartons
- Betons
- Ķieģeļi
- Apmetums
- Keramika
- Cietās plastmasas
- Metāli
- Alumīnijs
- Granīts

TEHNISKO DATU LAPA

Pielietojuma jomas

Visu kustīgo un fiksēto savienojumu: koka, ģipškartona un izolācijas plākšņu, griestu, sienu stūru, iekšējo logu un durvju hermetizēšanai pirms apdares un krāsošanas. Nelielu plaisu noblīvēšanai iekštelpās un ārā.

Tehniskās specifikācijas

Rādītājs	Mērvienība	Sertifikācija	Vērtība
Krāsa			Balta
Blīvums	g/cm ³		1,65
Plēvītes veidošanās pēc	min.		15
Sacietēšanas ātrums	mm/24 val.		2
Var pārkrāsot pēc	min.		60
Plūstamība	mm		0
Saraušanās	%	ISO 10563	15
Šuves kustīgums	%	EN 15651-1	12,5
Cietība pēc Shore A		EN ISO 868	16
Pagarinājums pārraujot	%	ISO 8339	325
Stiepes izturība	N/mm ²	ISO 8339	0,7
100% modulis, 23°C	MPa	ISO 8339	0,5
Temperatūras noturība	°C		-25°C...+80°C
Uzklāšanas temperatūra	°C		+5°C...+50°C
Uguns noturība		EN 13501-1+A1:2010	E
Tilpums	ml.		310

Sertifikācija



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



EN 15651-1 F-EXT-INT-CC 20HM

Norādījumi lietošanai

Virsmām jābūt sausām, tīrām un attaukotām. Nogriezt kārtidža galu un pieskrūvēt komplektā esošo uzgali. Ievietot kārtidžu hermētiķa ieklāšanas pistolē un piepildīt uzgali ar hermētiķi, vairākas reizes piespiežot pistoles sprūdu. Hermētiķi izmantot iekšdarbos un ārdarbos pirms krāsošanas. Strādājot ārpus telpām, 6 stundas pasargāt no lietus.

TEHNISKO DATU LAPA

Uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt vertikālā stāvoklī sausā vietā no +5 °C līdz +25 °C. Derīguma termiņš - 18 mēneši no izgatavošanas datuma, ievērojot uzglabāšanas noteikumus. Aizsargāt kārtidžus no tiešas saules gaismas un karstuma virs +50 °C.

Iepakojums

310 ml plastmasas kārtidži, iepakojumā 12 kārtidži.

Veselība & drošība

Pirms lietošanas iepazīties ar produkta drošības datu lapu un to saprast. Tā ir pieejama pēc pieprasījuma.

Atkritumu apsaimniekošana

Iepakojumu pilnībā iztukšot un atbilstoši utilizēt.