



POINT 188 EPDM & RUBBER

Īpaši spēcīga būvniecības līme

POINT 188 EPDM & Rubber ir hibrīda līme ar spēcīgu sākotnējo un galīgo saķeri, kas paredzēta EPDM un gumijas līmēšanai un līmēšanai pie lielākās daļas būvmateriālu, piemēram, ķieģeļiem, betona, plastmasas, keramikas flīzēm, koka utt. Adhēzijas stiprība pēc sacietēšanas - 12,5 kg/cm². Var līmēt uz mitrām virsmām. Piemērots lietošanai iekštelpās un ārā. Līmes šuvi var krāsot. Nesatur šķīdinātājus, tāpēc līme nav agresīva pret jutīgām virsmām. Viegli un ātri lietojama, jāuzklāj tikai vienā pusē. Izturīga pret laikapstākļiem.

Priekšrocības

- Elastīgs. Pagarinājums līdz plīšanai 600%
- Augsta mehāniskā izturība pēc Šora A skalas 44.
- Salīmē lielāko daļu virsmu, pat mitras.
- Neizraisa koroziju.
- Gandrīz bez smaržas, bez šķīdinātājiem.
- Īdensizturīgs.
- Piemērots lietošanai iekštelpās un ārā.
- Nulle GOS emisiju, sertifikāti Francijas GOS A+; EMICODE EC1 Plus

Lieliska saķere ar:

- EPDM
- Metāliem
- Koku
- Betonu
- Keramiku.
- PVC
- Plexiglas, PMMA
- Polikarbonātu
- Ķieģeļiem
- Keramikas flīzēm.

TEHNISKO DATU LAPA

Pielietojuma jomas

EPDM un gumijas līmēšanai un pielīmēšanai pie lielākās daļas būvmateriālu, piemēram, cementa, ķieģeļiem, metāla un citiem būvmateriāliem. EPDM līmēšanai un remontam, blīvējot notekcaurules, padziļinājumus un tvertnes.

Tehniskās specifikācijas

Indikators	Mērvienības	Sertifikācija	Vērtība
Krāsa			Melns
Blīvums	g/cm ³	ISO 37	1,62
Pamatmateriāls		ISO 37	Hibrīds
Saķeres stiprība pēc sacietēšanas	kg/cm ²	CE	12,5
Stiepes izturība pārraušanai	%	ISO 37	600
Šuves elastība	%	pie +23°C/50% relatīvā mitruma	12,5
Elastības modulis 100%	N/mm ²	pie +23°C/50% relatīvā mitruma	0,9
Plēves veidošanās laiks	min.	Sertifikācija	35
Sacietēšanas ātrums	mm/24 stundas		3
A cietība pēc Šora skalas		ISO 37	44
Temperatūras izturība pēc sacietēšanas	°C		-40°C...+90°C
Darba vides temperatūra	°C		+5°C...+40°C
Tilpums	Jr.		290

Sertifikāti

Franču GOS A+;
EMICODE EC1 Plus

Lietošanas instrukcija

Visām virsmām jābūt bez putekļiem, tīrām, bez taukiem un eļļas. Uzklājiet limi sloksnēs vai punktos uz jebkuras no līmējamajām virsmām. Savienojiet līmējamās virsmas un stingri piespiediet. Izmantojiet rullīti, lai piespiestu membrānu. Saspiestā līmes šuves biezumam jābūt vismaz 1 mm. Produktam jāpārklāj plēves vismaz par 10 mm un jāpielip pie pamatnes apakšējās daļas. Līmējot plēves, jāievēro EPDM produkta ražotāja lietošanas instrukcijas. Darba apkārtējās vides temperatūra +5°C .. +40°C. Tīrīšana: ar sausu drānu vai benzīna izsūkņēšanu pirms sacietēšanas, pēc sacietēšanas mehāniski. Nemazgājiet rokas ar šķīdinātājiem.

TEHNISKO DATU LAPA

Ierobežojumi

Nelietot uz būvmateriāliem, kas var izdalīt eļļas, plastifikatorus vai šķīdinātājus.
Nav piemērots tiešai uzklāšanai uz dabīgā akmens, PE, PP, PTFE, neoprēna, asfalta vai dažiem bitumena materiāliem.

Uzglabāšanas nosacījumi

Garantētais uzglabāšanas laiks – 18 mēneši no ražošanas datuma, ja uzglabā slēgtā oriģinālajā iepakojumā sausā un vēsā vietā no +5 °C līdz +35 °C. Produkts jāuzglabā saskaņā ar viegli uzliesmojošu materiālu uzglabāšanas prasībām.

Iepakojums

290 ml plastmasas kārtidžs, kastē 12 kārtidži.

Drošības pasākumi

Pirms lietošanas ir jāiepazīstas ar šī produkta drošības datu lapu. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma pie oficiālajiem izplatītājiem.

Atkritumu apsaimniekošana

Pilnībā iztukšot iepakojumu un atbrīvoties no tā atbilstošā veidā.