



POINT 101 HIGH TACK

Īpaši spēcīga primārā līme

Point High Tack ir hibrīda celtniecības līme uz STP polimēru bāzes un tiek izmantota būvniecībā, nodrošinot īpaši spēcīgu sākotnējo saķeri. Piemērota daudzu būvmateriālu līmēšanai pat uz mitrām virsmām. Veido ļoti izturīgu un vienmēr elastīgu savienojumu. Līmē ļoti smagus būvelementus bez turēšanas vai atbalstīšanas. Bez smaržas, nekaitīga ne pret vienu materiālu, piemērota lietošanai ārpus telpām un iekštelpās, var krāsot. Nesatur izocianātus, ftalātus, silikonus vai šķīdinātājus.

Priekšrocības

- Īpaši spēcīga un ātra sākotnējā saķere
- Nav nepieciešams atbalsts vai pieturēšana
- Īpaši spēcīga saķere: 30 kg/cm²
- Īpaši elastīga, izstiepjas līdz 200 %
- Lieliska saķere ar daudziem celtniecības materiāliem
- Var līmēt pie mitrām virsmām
- Piemērota lietošanai iekštelpās un ārā
- Var krāsot

Lieliska saķere ar:

- Betonu
- Koku
- Ķieģeļiem
- Apmetumu
- Metālu
- Stiklu
- Keramiku
- Korķi
- PVC
- Ģipsi
- Polistirolu
- OSB plāksnēm

Tehniskie dati

Rādītājs	Vienības	Sertifikāts	Vērtība
Pamatmateriāls			Silane Terminated Polymer
Krāsa			Baltā
Plēvītes veidošanās	min.	DBTM 16	5-10
Stiepes izturība	kg/cm2	DIN 53504 S2	30
Modulis 100%	MPa		2
Darba vides temperatūra			+5°C... +35°C
Blīvums	g/ml.		1,59
Stiepe līdz pārtraukumam			200%
Cietība pēc Shore A		DIN 53505 3 sek.	55
Termiskā noturība pēc sacietēšanas	°C		-40°C...+90°C
Uzglabāšanas temperatūra	°C		+5°C...+25°C
Sacietēšanas ātrums mm/24 h			2-3

Lietojuma nozares

Speciāli izstrādāts ļoti smagu celtniecības elementu līmēšanai, tos neatbalstot. Veido īpaši spēcīgu un ilgnoturīgu savienojumu ar lielāko daļu būvmateriālu, piemēram: akmeņi, betons, PVC, ģipsis, keramika, metāls, koksne, ģipškartona plāksnes un citi.

Lietošanas nosacījumi

Visām virsmām jābūt bez putekļiem, tīrām, bez taukiem un eļļas. Uzklāšanas temperatūra no +5 °C līdz +40 °C.

Lietošanas pamācība

Virsmām jābūt tīrām un attaukotām. Nogriezt kārtidža galu un pieskrūvēt tam pievienoto V veida uzgali. Ievietot kārtidžu hermētiķu pistolē. Uzklāt līmi vertikālās svītrās ar 10-15 cm attālumu. Līmes slāņa biezumam jābūt vismaz 2-3 mm. Saspiest līmējamās virsmas kopā. Īpaši lielā sākotnējā saķeres spēka dēļ fiksācija parasti nav nepieciešama. Nesacietējušas līmes atliekas var noslaucīt ar drānu vai salveti.

Nav piemērots lietošanai

- Nav piemērota PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīksto plastmasas, neoprēna un bitumena pamatnēm.
- Produkts nav paredzēts elementu līmēšanai, kas pastāvīgi atrodas ūdenī.
- Nelietot kopā ar hlorīdiem.

Iepakojums

290 ml plastmasas kārtidžs, 12 kārtidži iepakojumā.

Uzglabāšanas apstākļi

Garantijas derīguma termiņš - 18 mēneši no izgatavošanas datuma, uzglabājot noslēgtā oriģinālajā iepakojumā sausā un vēsā vietā no +5 °C līdz +25 °C. Produkts jāuzglabā saskaņā ar uzliesmojošu materiālu uzglabāšanas prasībām.

Drošības norādījumi

Pirms lietošanas ir jāiepazīstas ar šī produkta drošības datu lapu. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma pie oficiālajiem izplatītājiem.

Atkritumu apsaimniekošana

Pilnībā iztukšot iepakojumu un pēc nepieciešamības atbrīvoties no tā.