

## POINT PENOPLAST UNIVERSĀLĀ POLIURETĀNA PUTU – LĪME

### Apraksts

Spēcīga sākotnējā saķere, gandrīz bez sekundārās izplešanās, putu līme, kas paredzēta izolācijas materiālu līmēšanai un lielākajai daļai būvniecības un remonta darbu. Lieliska saķere ar polistirola izolācijas plāksnēm (NEOPOR, EPS, XPS), poliuretāna plāksnēm (PIR), koku, betonu, keramiku, metālu, ģipsi, OSB u.c. būvmateriāliem. Piemērota visiem gadalaikiem. Uzklāšanas temperatūra no -10 °C līdz +35 °C. Līmēšanai un hermetizēšanai. Ar vienu flakonu var salīmēt līdz 10 m<sup>2</sup> siltumizolācijas plātņu. Nav agresīva pret polistirolu. Ātri sacietē. Zema sekundārā izplešanās. Sākotnējais salīšanas laiks ir tikai 3 minūtes. Stiepes izturība – 8 T/m<sup>2</sup>. Pilnīgs sacietēšanas laiks ir tikai 4 stundas.

### Priekšrocības

- Piemērota visiem gadalaikiem. Darba temperatūra no -10°C līdz +35°C
- Iznākums – 10 m<sup>2</sup>
- Sākotnējais saķeres laiks ir tikai 3 minūtes
- Pilnīgs sacietēšanas laiks ir tikai 4 stundas.

### Pielietojuma jomas

Piemērota polistirola izolācijas plāksņu (NEOPOR, EPS, XPS), poliuretāna plāksņu (PIR), koka, betona, keramikas, metāla, apmetuma, OSB u.c. līmēšanai un blīvēšanai

### Tehniskās specifikācijas

| Rādītāji                               | Mērvienība        | Vērtība   |
|----------------------------------------|-------------------|-----------|
| Krāsa                                  |                   | rozā      |
| Blīvums                                | kg/m <sup>3</sup> | 20        |
| Iznākums                               | m <sup>2</sup>    | 10        |
| Griešanas laiks                        | min.              | 30        |
| Izmēru stabilitāte                     | %                 | 1,34      |
| Stiepes stiprība                       | T/m <sup>2</sup>  | 8         |
| Spiedes izturība                       | KPa               | 50,2      |
| Pilnīgs sacietēšanas laiks             | h                 | 4         |
| Plēvītes veidošanās laiks              | min.              | 6-7       |
| Temperatūras noturība pēc sacietēšanas | °C                | -35...+90 |
| Lietošanas temperatūra                 | °C                | -10...+35 |
| Uzliesmošanas klase                    |                   | B3        |
| Svars                                  | g.                | 800       |



## TEHNISKO DATU LAPA

### Norādījumi lietošanai

Rūpīgi notīriet un samitriniet darba virsmu. Enerģiski sakratiet balonu un uzskrūvējiet putu pistoli. Darbības laikā balonu vienmēr turiet otrādi. Uzklājiet šuvi 3 cm attālumā no virsmas. Pēc uzklāšanas nogaidiet 3 minūtes un uzklājiet līmējamo materiālu uz virsmas. Uzklājiet putu līmi pa visu plāksnes perimetru. Ja paneļa virsma ir lielāka par 0,5 m<sup>2</sup>, pārklājiet to ar papildu šuvēm pa vidu. Korekcijas laiks 5 minūtes. Piemērota darbam iekštelpās un ārā. Uzklāšanas temperatūra -10°C...+35°C.

Pielietojuma shēma



### Uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt vertikālā stāvoklī sausā vietā no +5 °C līdz +25 °C. Derīguma termiņš - 18 mēneši no izgatavošanas datuma, ievērojot glabāšanas noteikumus. Sargāt balonus no tiešas saules gaismas un nesakarsēt augstāk par +50°C.

### Iepakojums

1000 ml aerosola balons, materiāla svars 800 g, 12 gab. kastē.

### Veselība un drošība

Pirms lietošanas ir jāizlasa un jāsaprot produkta drošības datu lapa. Tā ir pieejama pēc pieprasījuma.

### Atkritumu apsaimniekošana

Iepakojumu pilnībā iztukšot un atbilstoši utilizēt.