

INRAL ALU PRIMER

Aizsargājoša gruntskrāsa ar augstu saķeri ar alumīniju un vieglajiem sakausējumiem. Var lietot arī uz dzelzs un tērauda. Ātri žūstoša. To var slīpēt un pārkrāsot ar akrila, nitro un sintētiskajām emaljām. Lieliski piemērota lietošanai rūpniecībā, amatniecībā, "DIY" un virsbūves darbos.



Bāze:
Nitro-sintētisks

Iepakojums:
400 ml

Pielietojums

Izcila saķere ar alumīniju un vieglajiem sakausējumiem. Var izmantot arī uz dzelzs un tērauda. Nesaderība: neuzklāt uz virsmām ar silikonu saturošu produktu paliekām.

Priekšrocības

- Laba pārklājuma spēja
- Ātri žūstošs
- Lietošanai telpās un ārpus telpām
- Laba saķere ar alumīniju un vieglajiem sakausējumiem

Smidzināšana

Uzklāt 1–2 krusteniskos slāņus, smidzināšanas attālums: 20–25 cm.

Žūšanas laiki

- Sausa putekļiem: apm. 5–10 min
- Sausa pieskārienam: apm. 20 min
- Pilnībā nožuvusi: apm. 24 h

Spīduma līmenis

Matēta: <15 spīduma vienības pie 60°

Patēriņš

1,5 – 2 m² (no viena 400 ml baloniņa, vienā slānī).

Lietošanas instrukcija

Lietot 10–25 °C temperatūrā uz virsmām ar tādu pašu temperatūru, labi vēdināmā vidē. Ja nepieciešams, pārklāiet nekrāsojamās virsmas. Krāsojamai virsmai jābūt tīrai, sausai un attaukotai. Enerģiski kratīt flakonu apmēram 2 minūtes. Veiciet izsmidzināšanas testu uz atsevišķas virsmas. Izsmidziniet vienu slāni vertikāli, otru horizontāli no 20–25 cm attāluma. Ja nepieciešams, atkārtojiet uzklāšanu pēc dažām minūtēm. Pēc lietošanas apgrieziet flakonu otrādi un dažas sekundes izsmidziniet vārstu attīrieties.

Drošības datu lapa

Pieejama atsevišķi.

Aizsardzības līdzekļi

Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (cimdus / brilles). Plašāka informācija pieejama drošības datu lapā.

Uzglabāšanas apstākļi

Uzglabāt vertikāli, temperatūrā +10 °C...+25 °C un max. 60 % relatīvā gaisa mitruma.

Derīguma termiņš

10 gadi, ja tiek ievēroti noteiktie uzglabāšanas apstākļi.

Krāsu toni

Art. nr.	Krāsa	Spīduma līmenis
26-7-2-015	Pelēka	Matēta