

POINT 96 Kristāldzidra līme



Universāla, īpaši caurspīdīga montāžas līme ar ātru sākotnējo saķeri. Ieteicama dažādu būvmateriālu līmēšanai, veicot remonta un celtniecības darbus. Pēc sacietēšanas veido elastīgu un īpaši spēcīgu šuvi.

Priekšrocības

- Caurspīdīga šuve
- Īpaši stipra, ilgnoturīga šuve
- Ātra sākotnējā saķere
- Elastīga
- Lieliska saķere ar daudziem būvmateriāliem, porainiem un neporainiem
- Piemērota lietošanai iekšdarbiem un ārdarbiem
- Ūdensizturīga un noturīga pret zemām temperatūrām
- Var krāsot

Lieliska saķere ar:



Koks



Betons



Ķieģeļi



Apmetums



Keramika



Stikls



Korķis



Metāls



Cietais PVC

Lietojuma nozares

- Cieto PVC un koka paneļu un plātņu līmēšanai
- Grīdlīstu, durvju apmaļu, pastkastīšu līmēšanai
- Siltumizolācijas un skaņas izolācijas materiālu līmēšanai (izņemot polistirolu)
- Rozešu un poliuretāna karnīžu līmēšanai
- Lieliska saķere ar betonu, koku, keramiku, apmetumu, ķieģeļiem, tēraudu, cieto PVC, alumīniju, stiklu

Lietošanas norādījumi

Visām virsmām jābūt sausām, bez putekļiem, tīrām, attaukotām un bezz eļļas. Darba temperatūra no +10 °C līdz +30 °C.

Tehniskās specifikācijas

Rādītājs	Vērtība
Pamatmateriāls	sintētiskā gumija
Krāsa	caurspīdīga
Darba vides temperatūra	+10 °C ... +30 °C
Blīvums	0,9 g/ml
Korekcijas laiks	10-15 min
Pilnas sacietēšanas laiks	3-5 dienas
Patēriņš	150-300 g/m ²
Sausnas saturs	64 %
Termiskā noturība pēc sacietēšanas	-20 °C ... +60 °C
Uzglabāšanas temperatūra	+5 °C ... +25 °C

Lietošanas pamācība

Visām virsmām jābūt bez putekļiem, tīrām, bez eļļas un attaukotām. Nogriezt kārtridža galu un pieskrūvēt tam pievienoto sprauslu. Ievietot kārtridžu hermētiķu pistolē un piepildīt uzgali ar līmi, vairākas reizes nospiežot pistoles mēlīti. Izspiest līmi uz vienas no līmējamām virsmām līnijveidā vai punktveidā. Saspiest kopā līmējamās virsmas un atkal atdalīt uz 3-5 minūtēm. Pēc tam savienot vēlreiz, stingri saspiežot 2-3 minūtes. Iespējama neliela korekcija bez detaļu atdalīšanas. Labākie līmēšanas apstākļi: 15-20 °C un relatīvais mitrums 60%. Citiem vides apstākļiem ir iespējams garāks vai īsāks cietēšanas laiks. Līmes notecējumus var notīrīt ar acetonu, pēc sacietēšanas tikai mehāniski. Pirms līmēšanas ir ieteicams veikt izmēģinājuma pārbaudes.

Nav piemērota lietošanai

Polistirolam un citām pret šķīdinātājiem jutīgām vielām.

Iepakojums

280 ml plastmasas kārtridžs, 12 kārtridži iepakojumā.

80 ml metāla tūba, 10 tūbas iepakojumā.

Uzglabāšanas apstākļi

Garantijas derīguma termiņš - 18 mēneši no izgatavošanas datuma, uzglabājot noslēgtā oriģinālajā iepakojumā sausā un vēsā vietā no +5 °C līdz +25 °C. Produkts jāuzglabā saskaņā ar uzliesmojošu materiālu uzglabāšanas prasībām.

Drošības norādījumi

Pirms lietošanas ir jāiepazīstas ar šī produkta drošības datu lapu. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma pie oficiālajiem izplatītājiem

Atkritumu apsaimniekošana

Pilnībā iztukšot iepakojumu un pēc nepieciešamības atbrīvoties no tā.