



POINT 600 EPOXY EXPRESS ĀTRI CIETĒJOŠA EPOKSĪDA LĪME

POINT 600 Epoxy Express – ir īpaši ātri cietējoša, caurspīdīga, divkomponentu epoksīda līme, kas sastāv no epoksīda sveķiem un cietinātāja. Sveķus un cietinātāju sajauc vienādās daļās, tāpēc spēcīga sākotnējā saķere tiek sasniegta jau dažu minūšu laikā. Līme nesaraujas, ir izturīga pret ūdeni un lielāko daļu parasti izmantoto šķīdinātāju. Sacietējis līmes savienojums ir izturīgs, ilgmūžīgs, to var slīpēt, urbt un mehāniski apstrādāt. Produktam ir arī augsta ķīmiskā izturība un izturība pret mainīgiem atmosfēras apstākļiem, tāpēc tas ir piemērots gan iekšdarbiem, gan āra darbiem.

Priekšrocības

- Sākotnējā saķere jau pēc 5 minūtēm.
- Pēc sacietēšanas izturīga pret ūdeni, piemērota lietošanai ārpus telpām.
- Līmes šuve ir caurspīdīga.
- Laba triecienizturība
- Sacietēšanas laikā nemaina krāsu, neplaisā un nesaraujas
- Sacietējušu līmi var krāsot, slīpēt un urbt
- Sacietējusi līme ir izturīga pret ūdeni, sārmiem un atšķaidītiem skābju šķīdumiem.

Lieliska saķere ar:

- MDF
- Koksni
- OSB
- Cieto PVC
- Metāliem
- Polistirolu
- Betonu
- Cementu
- Akmeni
- Ādu

Lietojuma nozares

Līme paredzēta daudzu būvniecības un apdares elementu līmēšanai gadījumos, kad nepieciešama ātra un stipra saķere. Piemērota ļoti dažādu materiālu līmēšanai. To izmanto arī ūdens transportlīdzekļu, automašīnu, kempingu, ūdensvada cauruļu, sadzīves mēbeļu u. c. remontam.

Tehniskie dati

Rādītājs	Mērvienība	Vērtība
Krāsa		Caurspidīga
Blīvums	g/cm ³	1,1
Pamatmateriāls		Epoksīda sveķi un cietinātājs
Maisījuma izstrādes laiks*	min.	4-10
Pilnīgas sacietēšanas laiks	val.	24
Cietība pēc Shore A		85
Spiedes izturība	kg/cm ²	1300
Saķeres izturība pēc sacietēšanas	kg/cm ²	140
Darba vides temperatūra	°C	+5 °C ... +35 °C
Temperatūras izturība pēc sacietēšanas	°C	-40 °C ... +120 °C
Gaistošo organisko savienojumu (GOS) saturs	%	0
Tilpums	ml	2 x 12

*Maisījuma izstrādes laiks var mainīties atkarībā no mitruma un temperatūras vidē, kurā produkts tiek izmantots.

Ķīmiskā izturība

LIELISKA IZTURĪBA: pret benzolu, benzīnu, 10 % sālsskābi, petroleju, vaitspirtu, 10 % fosforskābi, 10 % kālija hidroksīdu, 10 % un 50 % nātrija hidroksīdu, 10 % sērskābi, toluolu.

VIDĒJA IZTURĪBA: pret 10 % etiķskābi, 50 % slāpekļskābi, 50 % sērskābi.

Norādījumi lietošanai

Pamatnēm jābūt līdzenām, tīrām un sausām. Gludas virsmas ieteicams padarīt raupjākas, lai uzlabotu saķeri. Izspiediet abus komponentus vienādos daudzumos attiecībā 1:1 un samaisiet, līdz iegūts viendabīgs maisījums. Pēc iespējas ātrāk uzklājiet līmi uz abām līmējamām virsmām un nekavējoties tās savienojiet. Līmi uzklāj tā, lai pilnībā pārklātu virsmas. Savienojiet detaļas un stingri piespiediet. Savienotās detaļas nostipriniet un nekustiniet visu sacietēšanas laiku (24 st.).

Ierobežojumi

Nav piemērota polietilēna (PE), polipropilēna (PP) un PTFE (politetrafluoretilēna) līmēšanai.

Uzglabāšanas nosacījumi

Neatvērtā iepakojumā uzglabāt sausā vietā temperatūrā no +10 °C līdz +25 °C. Derīguma termiņš – 24 mēneši no izgatavošanas datuma, ievērojot uzglabāšanas noteikumus. Sasalšana produktu nebojā. Ja produkts ir sasalis, sasildiet to līdz istabas temperatūrai, līdz sveķi un cietinātājs kļūst pietiekami šķidri, lai tos varētu samaisīt. Sargājiet iepakojumu no tiešiem saules stariem un karstuma virs 40 °C.

Iepakojums

2x12 ml plastmasas šļirce, 12 gab. kastē.

Drošības norādījumi

Izvairieties no saskares ar ādu un acīm. Lietojiet labi vēdināmās telpās. Sargāt no siltuma avotiem, atklātas liesmas, dzirkstelēm un augstas temperatūras.

Plašāku informāciju un ieteikumus par ķīmisko produktu drošu lietošanu, uzglabāšanu un utilizāciju skatiet jaunākajā drošības datu lapā (DDL), kurā sniegti fizikālie, ekoloģiskie, toksikoloģiskie un citi ar drošību saistītie dati.

Atkritumu apsaimniekošana

Pilnībā iztukšojiet iepakojumu un utilizējiet to atbilstoši prasībām.