TEHNISKO DATU LAPA

INRAL



INRAL ACRYLIC UNIVERSAL

augstas kvalitātes, izturīgas, ātri žūstošas, nedzeltējošas izsmidzināmās krāsas, garantē gludu virsmas pārklājumu, paredzētas profesionālai un sadzīves lietošanai. Šīs krāsas ir lieliski piemērotas lietošanai iekšdarbiem un ārdarbiem, lai uzklātu uz metāla, plastmasas, apmetuma, ģipša, stikla, akmens un cementa. Izsmidzināmās krāsas nodrošina izcilu izturību pret atmosfēras iedarbību un gaismu, augstu pārklājuma noturību un atbilstību RAL paletei. Vislabāk krāsot pie +20 °C. Nesatur svina un hroma savienojumus, nenoārda ozona slāni.

Lietošana

Iekšdarbiem un ārdarbiem. Metāliem (dzelzs, misiņš, tērauds), ABS plastmasām (ne uz PP vai līdzīgām), kokam, kartonam, ģipsim, apmetumam, stiklam, akmenim, cementam.
Neuzklāt uz virsmām, kurās ir silikonu saturošu produktu atlikumi. Neuzklāt uz polistirola. Uzklāšana uz sintētiskajām krāsām nav ieteicama.

Priekšrocības

- Ātri nožūst, augsts spīdums, augsta segtspēja
- Pieejami dažādi krāsu toņi, ieskaitot izvēlētās krāsas no RAL paletes.
- Laba saķere ar pamatni
- Cieta plēvīte – izturīgāka pret skrāpējumiem
- Izturība pret augstu temperatūru - 90-100°C
- Izturība pret saules gaismas iedarbību un lietusgāzēm
- Nesatur svina vai hromātu savienojumus
- Nesatur ozona slāni noārdošas vielas

Izsmidzināšana notiek

2-3 krusteniski slāņi, izsmidzināšanas attālums: 20 cm.

Žūšanas ilgums (pie +20 Co)

- Nelīp putekļi: apmēram pēc 5-8 min.
- Sauss pieskaroties: apmēram pēc 15-20 min.
- Pilnībā nožūst: apmēram pēc 16 h.

Patēriņš

Līdz 2 m2 (no viena 400 ml flakona, vienā slānī).

Bāze:
Modificēts akrils

Iepakojums:
400 ml

TEGRA

Tegra Latvia SIA, Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu nov., LV-2130
www.tegralatvia.lv, tegra@tegra.lv, +371 67393138

TEHNISKO DATU LAPA

Spīduma pakāpe

- Spīdīga: 80-85 spīduma pie 60°
- Satīna: 20-40 spīduma pie 60°
- Matēta: 5-15 spīduma pie 60°

Lietošana

Izmantot temperatūrā no 10 līdz 25 °C uz virsmām ar tādu pašu temperatūru, labi vēdināmā vidē. Virsmai jābūt tīrai un attaukotai. Ieteicams uzklāt gruntskrāsu INRAL NITRO vai PLASTIC (plastmasas virsmām). Enerģiski sakratīt flakonu 2 minūtes. Izsmidziniet 2-3 kārtas šķērsām no 20 cm attāluma. Rezultāti ir labāki, ja krāsu ja uzklāj plānās kārtiņās ar pārtraukumiem, vairākas reizes. Pēc lietošanas apvērst flakonu otrādi un izpūst smidzinātāja uzgali, dažas sekundes turot to nospiestu.

Drošības datu lapa

Iesniegta atsevišķi. Pirms lietošanas lūdzam rūpīgi izlasīt MDDL.

Aizsardzības pasākumi

Lietot individuālās aizsardzības līdzekļus: cimdus, aizsargbrilles, respiratoru, atbilstošu apģērbu.

Uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt vertikāli temperatūrā +10 °C...+25 °C un pie relatīvā gaisa mitruma maks. 60%.

Glabāšanas ilgums

10 gadi, ja tiek nodrošināta atbilstoša uzglabāšana.