FOME FLEX

TEHNISKO DATU LAPA

FOME FLEX HYDRO PAINT



Ātri žūstoša, vienkomponenta daudzfunkcionālā akrila šķidrā krāsa un hermētiķis. Gatavs lietošanai un ļoti elastīgs pārklājums, ko izmanto, lai aizsargātu, noblīvētu un dekorētu tādas virsmas kā betons, trapecveida un cinkota metāla loksnes, bitumena šindeļi, jumtu seguma materiāli, metāla dakstiņi, keramikas un cementa dakstiņi, apmetums un koks. Pārklājumam ir lieliska izturība pret laika apstākļiem. To ir ļoti viegli uzklāt, un tam ir plašas pielietojuma iespējas. Šo krāsu var izmantot tādu virsmu kā jumtu, darba rīku šķūnīšu, betona žogu, sienu, kā arī nelielu dārza konstrukciju, piemēram, lapeņu, šķūņu, automašīnu nojumju, puķu podu, aku u. c. atjaunošanai. Produkts nesatur šķīdinātājus.

PRIEKŠROCĪBAS:

- Ātri žūstošs.
- Ļoti elastīgs.
- Gan iekšdarbiem, gan ārdarbiem.
- Aizsargā pret laikapstākļiem un UV starojumu.
- Salizturīgs.
- Ūdensizturīgs.
- Laba mehāniskā izturība.
- Laba saķere ar virsmām.
- Nosedz plaisas līdz 3 mm.
- Aizsargā no sēnītēm un pelējuma.
- Bez šķīdinātājiem.

LIETOŠANA:

- Renovācijai, dekorēšanai, blīvēšanai un aizsardzībai.
- Plakaniem un slīpiem jumtiem.
- Skursteņiem, notekcaurulēm, ventilācijas atverēm.
- Žogiem, vārtiem un vārtiņiem.
- Sienām, balkoniem un mājas cokoliem.
- Mazām dārza konstrukcijām, piemēram, lapenēm, nojumēm, pergolām, puķu podiem, akām, instrumentu šķūnīšiem un citam.
- Var lietot uz betona, apmetuma, metāla loksnēm, bitumena virsmām, keramikas un cementa flīzēm, koka.

Tegra Latvia SIA, Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu nov., LV-2130
www.tegralatvia.lv, tegra@tegra.lv, +371 67393138

FOME FLEX

TEHNISKO DATU LAPA

TEHNISKIE DATI:

Patēriņš aizsardzībai un hermetizēšanai*	0,4-0,8 kg/m^2
Min. pārklājuma biezums	1 mm.
Patēriņš krāsošanai*	0,15-0,25 kg/m^2
Min. pārklājuma biezums	0,3 mm.
Slāņu skaits	min. 2
Žūšanas laiks pie t 23 °C/50% RH (1mm slānis)	aptuveni 2 h.
Īpatnējais svars	1,4 g/cm^3
Darba temperatūra	+5 °C - +25 °C
Temperatūras noturība	-20 °C - +80 °C
Pilnībā sacietējis	aptuveni 24 h.

TEHNISKIE PARAMETRI IZSMIDZINĀŠANAI:

Uzklāšanas veids	**Atšķaidītāja daudzums**	**Sprauslas izmērs**	**Spiediens**
Bezgaisa izsmidzināšana	Neatšķaidīts	0.031" - 0.035"	18 - 21 MPa (≈ 180–210 bar)

* Sprausla un spiediens jāizvēlas tā, lai pārklājumu varētu uzklāt bez atšķaidīšanas.

** Pārklājuma atšķaidīšana var pasliktināt pārklājuma spēju noklāt virsmu, padarīt slāni plānāku un samazināt aizsardzības līmeni.

Ja ar pieejamajiem sprauslas un spiediena iestatījumiem nav iespējams panākt apmierinošu rezultātu, piemēram, ja sprausla aizsērē vai pārklājumam veidojas "graudaina" tekstūra, pārklājumu drīkst atšķaidīt ar ūdeni ne vairāk kā par 10 %.

LIETOŠANAS METODE:

Pirms lietošanas izlasīt MDDL sniegtos drošības norādījumus.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Virsmai jābūt tīrai, gludai, sausai un bez taukiem, mehāniskiem bojājumiem un citām daļiņām, kas samazina saķeri. Lielāki defekti jāaizpilda. Pulverkrāsotas virsmas nedaudz jānoslīpē un jānotīra. Absorbējošām virsmām paredzēta grunts Fome Flex Hydro Protect. Neabsorbējoši materiāli, piemēram, metāla loksnes, filcs un bitumena pamatnes, jāgruntē ar krāsas un ūdens maisījumu, proporcijā 5:1. Nepareiza pamatnes sagatavošana samazina pārklājuma saķeri.

UZKLĀŠANA:

Pirms lietošanas pārklājumu labi samaisīt, neatšķaidīt. Produktus no dažādām partijām pirms lietošanas sajaukt. Uzklāt krāsu vismaz divos slāņos ar otu vai rullīti. Uzklāt otro slāni tikai pēc tam, kad pirmais slānis ir pilnībā nožuvis – apmēram pēc 2 stundām. Galīgā slāņa biezumam jābūt vismaz 1 mm. Svaigi krāsotas virsmas nepieciešams aizsargāt no lietus un tiešas saules gaismas, līdz pārklājums ir pilnībā sacietējis (vismaz 24 stundas). Zema temperatūra un nepietiekama gaisa cirkulācija pagarina žūšanas laiku.

TĪRĪŠANA:

Instrumentus un nesacietējušu pārklājumu var notīrīt ar FOME FLEX Profi salvetēm, pēc sacietēšanas – mehāniski.

PIEZĪMES / IEROBEŽOJUMI:

Pārklājumu nevar lietot lietus vai sala laikā. Tas nav piemērots pilnīgai hidroizolācijai. Tāpat nav piemērots lietošanai uz pamatiem. Žūšanas laiks ir atkarīgs no pamatnes veida, temperatūras un mitruma. Visi norādītie parametri ir balstīti uz laboratorijas testiem, kas atbilst ražotāja iekšējiem standartiem, un ir ļoti atkarīgi no produkta sacietēšanas apstākļiem (piemēram, apkārtējās vides, virsmas temperatūras, izmantotā aprīkojuma kvalitātes un produkta uzklājēja prasmēm).

TRANSPORTĒŠANA / UZGLABĀŠANA:

Produkts ir iepakots 1 kg, 3 kg un 6 kg spaiņos. Uzglabāt līdz 24 mēnešiem no ražošanas datuma, kas norādīts uz iepakojuma, oriģinālā slēgtā iepakojumā no +5 °C līdz +30 °C temperatūrā. Sargāt no sala un tiešas saules gaismas. Uzglabāt un transportēt temperatūrā, kas nav zemāka par 5 °C.

DROŠĪBAS UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI:

Sīkāku informāciju skat. materiālu drošības datu lapā. Visa rakstiskā vai mutiskā informācija, ieteikumi un instrukcijas ir sniegtas, pamatojoties uz mūsu labākajām zināšanām, testiem un pieredzi, godprātīgi ievērojot ražotāja principus. Ikvienam šī materiāla lietotājam visos iespējamos veidos, ieskaitot galaprodukta pārbaudi atbilstošos apstākļos, jāpārliecinās, ka piegādātie materiāli ir piemēroti paredzētajam mērķim. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies neprecīzas vai nepareizas ražotāja materiālu izmantošanas rezultātā.